



Общество с ограниченной ответственностью «Профметалл»

ИНН 5045053322, КПП 504501001 ОГРН 1135045000628, ОКПО 23432759, ОКАТО 46253558000
142840, Московская область, Ступинский район, пгт. Михнево, ул. Донбасская, вл.75
р/с 40702810840020001330, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
Email: info@profmetall50.ru, www.profmetall50.ru, [профметалл50.pdf](#)
тел. (495) 255-31-31

Правила хранения металлочерепицы и профнастила производства ООО «Профметалл» на складе/объекте Покупателя.

- 1 Условия хранения металлочерепицы и профнастила, должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150-69 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков).
- 2 Для хранения металлочерепицы, профнастила, плоских листов и доборных элементов - подходят закрытые помещения, исключающие попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, хорошо вентилируемые, без резких температурных колебаний.
- 3 При хранении на складе/объекте продукции с полимерным покрытием, с порошковым покрытием, категорически исключаются механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени. В случае, когда речь идет об оцинкованных листах, следует уделять особое внимание защите продукции от попадания влаги, которая может привести к преждевременной порче изделий. Кроме этого необходимо избегать контактов с другими металлами: черными сплавами и медью.
- 4 **Вся продукция производства ООО «ПРОФМЕТАЛЛ» должна храниться на подкладках (поддонах).** Допускается штабелировать не более 3 поддонов друг на друга при условии достаточной плотности упаковки, не допускающей механическую порчу нижних ярусов.
- 5 Срок хранения металлочерепицы и профнастила в пачках зависит от следующих факторов: во время хранения необходимо исключать попадание влаги и образование конденсата на изделиях. Расположение пачки под углом примерно 5° способствует избавлению от излишков влаги (профнастил — вдоль длины листа, металлочерепица в сторону ската). В противном случае образовавшаяся влага при смене температур может привести к преждевременной порче продукции.
- 6 **Способ размещения** - пачки при хранении должны быть уложены на деревянные подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пачки не менее чем на 100 мм. Подкладки должны быть расположены с шагом не более 3-х метров для профилей с гофрами выше 40 мм и не более 2-х метров – для профилей с гофрами 40 мм и менее.

- 7 **Срок хранения профилированных изделий с нанесенной защитной пленкой должен составлять не более 1 месяца.**
- 8 Хранение профилированных изделий с нанесенной защитной пленкой под прямыми солнечными лучами недопустимо, так как может вызвать изменения свойств клея, что повлечет за собой появление трудностей при снятии пленки с изделия.
- 9 Для того, чтобы на поверхности профилированного изделия не остались фрагменты защитной пленки или клея, пленку недопустимо снимать при низких и очень высоких температурах воздуха (от -5 до +30 °С).
- 10 **Допустимый срок хранения профилированных листов на складе/объекте - не более двух недель, с момента доставки к месту применения (хранения) до начала монтажа.**
- 11 **Для более продолжительного хранения, необходимо проложить подкладки под каждый лист, чтобы обеспечить проветривание листов и не допустить возникновения конденсата.**
- 12 После разгрузки пачек, следует сразу снять металлическую стяжку.
- 13 Необходимо учитывать, что срок хранения и гарантийный срок эксплуатации товара - это разные понятия.